

Desmoseal[®] S 2876

Charakterisierung Aliphatisches silanterminiertes Prepolymer.
Bindemittel zur Fertigung von elastischen Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen.

Lieferform 100 % Polymer-Zubereitung

Kennzahlen*

Eigenschaft	Wert	Maßeinheit	Prüfmethode
Viskosität (23 °C)	ca. 25.000	mPa·s	M014-ISO 3219/A.3

*Diese Kennzahlen sind vorläufig, verbindliche Liefertoleranzen werden erst im endgültigen Merkblatt gegeben.

Sonstige Daten**

Eigenschaft	Wert	Maßeinheit	Prüfmethode
Dichte bei 20 °C	ca. 1,016	g/cm ³	DIN 51757
Flammpunkt	> 120	°C	ISO 2719
Pourpoint	- 18	°C	ISO 3016

**Dies sind nur allgemeine Informationen.

Desmoseal[®] S 2876

Eigenschaften / Anwendung

Mit Desmoseal[®] S 2876 lassen sich feuchtigkeitshärtende 1K-Systeme herstellen, die bei geeigneter Verarbeitung blasenfrei aushärten.

Lagerung

- Lagerung in original-verschlossenen Covestro-Liefergebinden.
- Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur (ca. 23 °C)
- Schutz vor Feuchtigkeit, Hitze und Fremdmaterial.

Allgemeine Informationen: Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich und sollte daher stets in dicht geschlossenen Originalgebinden gelagert werden. Lagerung bei erhöhter Temperatur (deutlich oberhalb 30 °C) verursacht Viskositätserhöhung.

Lagerzeit

Covestro gewährleistet, dass das Produkt den unter "Spezifikation bzw. Kennzahlen" genannten Werten für einen Zeitraum von sechs Monaten seit dem in den jeweiligen Transportpapieren genannten Versanddatum entspricht, sofern es gemäß den unter "Lagerung" genannten Bedingungen und auch in jeder Hinsicht sachgerecht gelagert wird.

Der Ablauf des Sechsmonatszeitraums bedeutet nicht zwingend, dass das Produkt unbrauchbar geworden ist. Vor Verwendung eines solchen Produktes empfehlen wir jedoch, das Produkt dahingehend zu überprüfen, ob die Spezifikationen bzw. Kennzahlen noch vorliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung für die Einhaltung der Spezifikationen bzw. Kennzahlen nach Ablauf des Sechsmonatszeitraums übernimmt Covestro nicht.

Desmoseal[®] S 2876

Kennzeichnung und gesetzliche Vorgaben

Dieses Produktdatenblatt gilt nur in Kombination mit dem korrespondierenden, aktuellen Sicherheitsdatenblatt! Nur das Sicherheitsdatenblatt wird bei einer Aktualisierung der sicherheitsrelevanten Angaben – entsprechend den gesetzlichen Vorgaben – nachverteilt. Die aktuelle Einstufung und Kennzeichnung, Anwendungen und Verarbeitungsverfahren, sowie weitere sicherheitsrelevante Hinweise sind dem jeweils **gültigen Sicherheitsdatenblatt** zu entnehmen.

Wichtiger Hinweis

Es handelt sich um ein Versuchsprodukt, über das keine abschließenden Erfahrungen vorliegen. Garantien über das Produktverhalten bei Verarbeitung und Einsatz können daher nicht übernommen werden.

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

Dieses Produkt ist nicht für die Herstellung von Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten¹⁾ eingestuft. [Dieses Produkt ist ebenfalls nicht für die Verwendung in anderen spezifisch regulierten, insbesondere zulassungspflichtigen Anwendungen (z.B. Kosmetik, Pflanzenschutz, Pflanzenstärkung, Düngemittel, Nahrungsmittelherstellung, Lebensmittelkontakt und andere) eingestuft. Wenn die beabsichtigte Verwendung in spezifisch regulierten Anwendungen ist, muss Covestro dieser Verwendung vor dem Verkauf ausdrücklich zustimmen.] Ungeachtet dessen ist der Käufer des Produkts, unabhängig von etwaiger anwendungstechnischer Beratung durch Covestro, dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die Herstellung von Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten bzw. für spezifisch regulierte Anwendungen geeignet ist.

1) Siehe Leitfaden für den Einsatz von Covestro-Produkten in einer Medizinischen Anwendung.

Ausgabe: Januar, 2018

Herausgeber: Coatings, Adhesives & Specialties
Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
www.covestro.com

Ansprechpartner:
CAS Single Point of Contact EMEA
E-Mail: cas_spoc_emea@covestro.com

Seite 3 von 3

Ausgabe 2019-01-29

ersetzt Ausgabe vom 2018-08-16